



BISON TIX®

COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE, GÉLIFIÉE ET SUPER FORTE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de contact universelle, gélifiée et super forte : facile à répartir, ne goutte pas et ne file pas.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient idéalement pour coller les panneaux en matière plastique (comme le Formica®), le placage, les panneaux rigides, les bords en plastique, le caoutchouc, le cuir, le linoléum, le liège, les textiles ou la mousse polyester entre eux ou au bois, à l'aggloméré, au béton ou au métal. Cette colle ne goutte pas et convient de ce fait très bien pour coller verticalement. Excellente pour coller les nez des marches d'escalier, les revêtements de sol ou les tapis d'escalier, les bouchons ou les feutres sous les meubles, entre autres. Convient aussi pour réparer les chaussures, les sacs, les jouets et les tapis, ou pour les travaux de bricolage (loisirs).

Ne convient pas à La mousse polystyrène (polystyrène expansé), polyéthylène (PE) et polypropylène (PP).

PROPRIÉTÉS

- Facile à étaler
- Ne coule pas, ne file pas
- Prise immédiate
- Super forte
- Convient pour des matériaux sous tension
- Universelle
- Résiste à l'humidité et au gel

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La colle et les éléments à coller doivent être uniquement à température ambiante. L'humidité relative doit être inférieure à 65 %. Ceci afin d'éviter la formation de bulles dans le produit fini. Une fois collé, il n'est plus possible d'ajuster. Tester toujours d'abord sur une partie (cachée) du support.

Exigences des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de poussière et de graisse et elles doivent s'ajuster correctement. Pour obtenir un résultat optimal, nettoyez et dégraissez les surfaces à coller.

Pré-traitement des surfaces: Pour obtenir un résultat optimal, dégraissez au préalable.

Outillage: Spatule livrée avec le produit, une brosse solide ou un peigne d'encollage (1 mm) à denture fine pour enduire de grandes surfaces.

MISE EN OEUVRE

Garantie: 2-2,5m²/litre, encollage des deux faces, en fonction de la nature des matériaux à encoller

Mode d'emploi:

Stir well before use. Should preferably not be diluted. Enduire uniformément les deux parties avec un peigne d'encollage à denture fine (1 mm). Laisser sécher les deux parties 10-25 minutes. Dès que la colle ne file plus, il faut directement joindre les matériaux. Corriger n'est plus possible. Eviter la formation de bulles d'air. Tapoter, presser ou rouler les matériaux vigoureusement.

Taches/résidus: Eliminer des taches fraîches avec Nettoyant/Diluant pour Bison Kit. Des taches de colle durcies ne peuvent être éliminées que mécaniquement ou avec un décapant de peinture. (tester en avant).

Points d'attention: Si des matériaux poreux collés restent longtemps en contact avec de l'eau, la colle peut lâcher du support mouillé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Caoutchouc polychloroprène
Couleur:	Jaune
Densité env.:	0,9 g/cm ³
Flexible:	Oui
Temps ouvert:	Prise directe
Résistance minimale à la température:	-15 °C
Résistance maximale à la température:	70 °C
Résistance à l'humidité:	Bonne
Teneur en solides env.:	20 %
Solvant:	Mélange
Viscosité:	Gel

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.



BISON TIX®

COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE, GÉLIFIÉE ET SUPER FORTE

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production

La durée de conservation est limitée si l'emballage est endommagé.

Conserver dans son emballage fermé correctement, dans un endroit frais et à l'abri du gel. Durée de conservation d'au moins 24 mois.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.