

Conlit Fix

Lijm voor brandwerende toepassingen



Productomschrijving

Conlit Fix is een onbrandbare, anorganische lijm op waterglasbasis, speciaal ontwikkeld voor de montage van Conlit producten in brandwerende constructies.



Toepassing

Conlit Fix wordt voornamelijk toegepast voor de onderlinge verlijming van Conlit steenwol. Deze lijm wordt gebruikt bij zowel brandwerende leidingdoorvoeringen, Conlit Ductrock als Conlit Steelprotect Board.

Conlit Fix

Productvoordelen

- Makkelijk toe te passen door optimale consistentie;
- Conlit Fix Cold is aan te brengen bij lichte vriestemperaturen tot -7°C.

Assortiment

| | Verpakking | Transportverpakking |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| Conlit Fix | Emmer 20 kg | Emmer |
| | Plastic tube 1 kg | 18 tubes/doos |
| Conlit Fix Cold | Emmer 20 kg | Emmer |

Technische informatie

| | Waarde | Norm |
|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Reactie bij brand | Onbrandbaar A1 | NEN 6064 DIN 4102-1 |
| Verwerkingstemperatuur* | 5°C tot 25°C | |

* Niet verwerken onder 5°C
(Conlit Fix Cold: niet onder -7°C)

Verwerking

De ideale verwerkingstemperatuur van Conlit Fix ligt tussen 10°C en 20°C. De lijm moet boven 5°C verwerkt worden. Voor lagere werk-temperaturen tot -7°C Conlit Fix Cold gebruiken.

De lijm in emmers voor gebruik goed roeren (tubes voorkneden). De te verlijmen oppervlakken moeten droog, vet- en stofvrij zijn.

De lijmmoppervlakken mogen niet aan water (bijvoorbeeld regen en condensatie) blootgesteld worden.

Beide te verlijmen oppervlakken instrijken met Conlit Fix (1 à 2 mm dikte). Beide oppervlakken vervolgens tegen elkaar aandrukken.

De uithardingstijd bedraagt circa 12 uren, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Voor een globale berekening van de benodigde hoeveelheid Conlit Fix kunt u contact opnemen met onze Customer Service afdeling via telefoonnummer +31 (0) 475 35 36 18.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

ROCKWOOL B.V.
Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond
Telefoon: 0475 35 35 35
info@rockwool.nl - www.rockwool.nl

ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
Telefoon 02 715 68 05, Fax 02 715 68 76
info@rockwool.be - www.rockwool.be