



**WEROTEX
BESCHICHTUNGS AG**
Neuhaltenring 10
CH-6030 Ebikon
Switzerland
www.werotex.ch

Technisches Datenblatt



Produkt	wero-tape® AS-25F Aluminium-Klebeband								
Trägermaterial	glatte, weiche Reinaluminiumfolie, Dicke 25 µm								
Klebstoff	synthetischer Kautschuk, 40 g/m ²								
Liner	PP-Folie 30 µm, einseitig silikonisiert								
Gesamtstärke ohne Liner	65 µm								
180° Schälfestigkeit Stahl (AFERA 5001, 10 min)	30 N/25 mm								
Scherfestigkeit Stahl (AFERA 5012, bei 23 °C)	22 N/25 mm ²								
Loop Tack gegen Glas (AFERA 5015)	14 N/25 mm								
Reissfestigkeit	1.4 N/mm								
Reissdehnung	2.7 %								
Wasserdampfdurchlässigkeit	<1 g/m ² x 24 h								
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +100 °C)								
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C (weitere Details auf unseren Verarbeitungshinweisen)								
Performance	Klebkraft auf Alubandrücken N/cm <table><tr><td>14</td></tr><tr><td>12</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	14	12	10	8	6	4	2	0
14									
12									
10									
8									
6									
4									
2									
0									
Prüfzeugnis	Baustoffklasse schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1) Prüfzeugnisnr.: P-3305/4005-MPA BS								

Die Qualität der Werotex Produkte wird kontinuierlich geprüft. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Werotex Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist.