

DERBIPAINTE

Matte acrylaatverf voor afwerking van bitumineuze membranen

Beschrijving

- DERBIPAINTE E is een op waterbasis samengestelde acrylaatverf, die om esthetische redenen geplaatst kan worden op een bitumineus waterdichtingsmembran.

Voordelen

- Een mooi esthetisch uitzicht
- Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren
- Recuperatie van regenwater mogelijk (voor sanitaire doeleinden)
- Een uitstekende UV-weerstand
- Op waterbasis = milieuvriendelijk
- Droogt snel
- Goede hechting en buitengewoon dekvermogen
- Is onontvlambaar
- Kan op alle bitumineuze membranen gebruikt worden.

Kleuren

Standaard: wit, grijs, zwart, terracotta.

Plaatsing

Verbruik per laag :

- Nieuw, naakt membraan of verouderd membraan:
0,20 l/m²/laag (na voorafgaande ontvetting met water en reinigingsmiddel)
- Bezand of met leislag : 1e laag 20% met water verdund : 0,3 - 0,4 l/m²
2e laag, niet verdund : 0,3 l/m²

Toebehoren :

- platte borstel
- verfrol (wol)
- airless pistool lage druk met sproeikop 36/50 of 31/40 voor grote oppervlakken en 27/40 voor kleine oppervlakken

Reiniging : onmiddellijk met water na gebruik

Verwerkingsvoorwaarden :

- Droogtijd : stofvrij : 1 uur / regenvrij : 6 uur / overschilderbaar : 6 uur / uitgehard : 24 uur
- Vorstvrij : 24 uur na toepassing

Het gebruik van DERBIPAINTE E wordt afgeraden op plaatsen met blijvende waterstagnatie.

Bij gebruik van DERBIPAINTE E op poederige en poreuze ondergronden moet eerst DERBIFIX E worden aangebracht.

Verpakking

Bus van : 10 l

Technische informatie

Dichtheid : 1,3 – 1,4 kg/l
Niet vluchtig residu : 65 %
Vlampunt Pensky Martens cc : niet van toepassing

Bewaring

In gesloten plastieke verpakking : 2 jaar. Vorstvrij stockeren.



RAL 9001

Wit



RAL 7037

Grijs



RAL 9017

Zwart



RAL 8023

Terracotta



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.BE

Hoe aanbrengen?

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond voor bitumineuze membranen



- Bij oude daken de ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen. Alle mossoren met een ontmosser verwijderen. Scheuren en barsten herstellen met DERBIMASTIC S.
- Een nieuw dak moet gereinigd en ontvet worden. Bevochtig het oppervlak met een voldoende geconcentreerde zeepoplossing. Laat dit inwerken en schuur grondig.
- Overvloedig met water spoelen, bij voorkeur met een hoge druk waterstraal (*).
- De ondergrond moet volledig droog zijn alvorens DERBIPAINTE aan te brengen.



B/ Voorbereiding ondergrond voor verweerde kunstleien



- Verwijder alle mos met een hoge druk waterstraal of met een borstel. Breng een ontmosser aan om mosgroei te voorkomen (*).
- Op poreuze of sterk verouderde ondergronden breng eerst DERBIFIX E (fixeermiddel) aan, tot verzadiging om de structuur van de ondergrond te regenereren.
- De ondergrond moet volledig droog zijn alvorens DERBIPAINTE aan te brengen.



C/ DERBIPAINTE aanbrengen



- Goed mengen voor gebruik.
- Aanbrengen met een platte borstel, of met een rol met middellange wol of met een airless pistool met sproeikop 36/50 of 31/40 voor grote oppervlakken of 27/40 voor kleinere oppervlakken.
- Breng minimaal 2 lagen DERBIPAINTE aan. Eerste laag met water verdunnen.



(*) Ontkoppel de waterafvoeren van de wateropslagtank en maak een tijdelijke verbinding met het rioleringssysteem.