



CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil

MATERIAL	CLIMAFLEX® naturefoam stabil ist ein flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen mit einem Anteil von mindestens 30 % recycelten Rohstoffen, mit einer robusten Aussenhaut.
LÄNGE	10 m (4 mm Dämmdicke) / 2 m
WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)	0,036 W/mK bei 0 °C 0,040 W/mK bei 40 °C 0,043 W/mK bei 60 °C 0,045 W/mK bei 70 °C
TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)	Von 0 °C bis +100 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Euroklasse E
ANWENDUNGSBEREICH	Heizung und Sanitär

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Professionelle thermische Dämmung zur Energieeinsparung bis zu 80 % ▪ Deutlich verbesserte CO₂ Bilanz durch den Einsatz von recycelten Rohstoffen ▪ Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage ▪ Schutz vor Beschädigungen während der kompletten Bauphase durch die robuste Außenhaut. ▪ Erfüllt die GEG- und DIN Anforderungen
-----------------	--



Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC Deutschland GmbH
 Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
 Tel.: +49 6252 967 0
 E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil




Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m	GEG
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm				
12/15 x 4	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	4	200	KW
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	18	4	180	KW
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	22	4	160	KW
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	28	4	140	KW
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	35	4	110	KW
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	120	KW
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	120	KW
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	100	KW
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	90	KW
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	60	KW
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	48	KW
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	100	50%
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	96	50%
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	80	50%
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	64	50% Fe
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	48	KW
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	40	KW
12/15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	20	58	-
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	56	-
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	48	-
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	40	50% Cu
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	32	50%
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	24	50% Fe

PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX				
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm	A mm	B mm	VPE m	GEG
12/15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	25	40	100%
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	38	100%
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	36	100%
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	30	100% Fe
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	26	50%
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	24	50% Cu



NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstr. 8b · D-64646 Heppenheim
☎ +49 6252 967 0
info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com