

MORGOVENT® 150 Plus



Matériau	2 membranes non tissées en polypropylène, enserrant un film imperméable, ouvert à la vapeur (HBF) Avec double bande autocollante intégrée	
Masse surfacique	Environ 140 g/m ²	
Résistance en traction		EN 12311-1
Longueur	330 N/50mm (* 250 N/50mm)	
Largeur	220 N/50mm (* 180 N/50mm)	
Allongement à la rupture par traction		EN 12311-1
Longueur	65%	
Largeur	105%	
Imperméabilité	W1	EN 13859-1
Perméabilité à la vapeur d'eau		EN-ISO 12572/C
Valeur Sd	0,04 m	
Réaction au feu	Euroclass E	EN 13501-1
Résistance aux températures	- 40°C / + 80°C	
Exposition extérieure	Sans protection, max. 3 mois	BRL 4708
Rapports	Marquage CE	
Application	Toiture et paroi	

MONSTER

CE

(* après vieillissement)

Dimension du rouleau 1,50 x 50 m¹
2,75 x 50 m¹ **
Autres dimensions disponibles sur demande
(* ** sans bandes autocollantes)

Emballage Resp. 30/30 rouleaux par palette

Druk- en zelffouten, alsmede modificaties, voorbehoeden

www.morgofolietechniek.nl



Professionals in folie