

# MORGOVENT® 220 Plus



<b>Matériau</b>	Membrane quadri couche en polypropylène avec armature en PP Avec double bande autocollante intégrée	
<b>Masse surfacique</b>	Environ 220 g/m <sup>2</sup>	EN 1849-1
<b>Résistance en traction</b>		
Longueur	520 N/50 mm (* 490 N/50mm)	EN 12311-1
Largeur	490 N/50 mm (* 450 N/50mm)	
<b>Allongement à la rupture par traction</b>		
Longueur	40%	EN 12311-1
Largeur	60%	
<b>Imperméabilité</b>	W1	EN 13859-1
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>		
Valeur Sd	0,03 m	EN ISO 12572/C
<b>Réaction au feu</b>	Euroclass E	EN 13501-1
<b>Résistance aux températures</b>	- 40°C / + 90°C	
<b>Exposition extérieure</b>	Sans protection, max. 28 jours	BRL 4708
<b>Rapports</b>	Marquage CE	
<b>Application</b>	Toiture et paroi	

MONSTER

CE


(\* après vieillissement)

**Dimension du rouleau** 1,50 x 50 m<sup>1</sup>

**Emballage** 30 rouleaux par palette

*Druk- en zelfouten, alsmede modificaties, voorbehouden*

[www.morgofolietechniek.nl](http://www.morgofolietechniek.nl)



**Professionals in folie**