



ROCKWOOL Klimafix

Selbstklebende, alukaschierte Steinwollematte für die Dämmung von Klima- und Lüftungskanälen.



Technische Daten

Bezeichnungsschlüssel MW-EN14303-T4/ST(+)
50-WS1-MV2

Obere Anwendungstemperatur ca. 50 °C, für die Verklebung

Schmelzpunkt > 1000 °C | DIN 4102-17

Brandverhalten C-s1d0 | normal entflammbar | DIN EN 13501-1 | A1 | nichtbrennbar, Steinwolle unbeschichtet | DIN EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit λ | bei 10 °C 0,040 W/(m·K); bei 50 °C 0,048 W/(m·K) | DIN EN 12667

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d | 200 m | EN 12086

Hydrophobierung Wasseraufnahme $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ | EN 1609

Verarbeitungstemperatur ca. 5 bis ca. 35 °C

Hinweise Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt.

Lieferprogramm

$\text{m}^2/\text{VE} = \text{m}^2$ pro Verpackungseinheit

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	$\text{m}^2/\text{Palette}$	Rollen/Palette
20	1000	12000	144	12
30	1000	8000	96	12
40	1000	6000	72	12
