

ABSORPTION

ABSORBEL S 25 AF – mousse d'absorption acoustique avec revêtement perforé



ABSORBEL	Épaisseur	Poids
S 25 AF	25 mm	1,7 kg/m ²

Description produit Absorbel S 25 AF est une mousse de polyuréthane autocollante à cellules ouvertes munie d'un lourd revêtement perforé.
Absorbel S 25 AF est anthracite ou blanc, finition décorative et convient à une utilisation en intérieur

- Caractéristiques**
- Très bonnes propriétés d'absorption acoustique
 - Les perforations du revêtement n'ont qu'une influence minimale sur les propriétés d'absorption
 - Ignifuge selon les normes DIN 53438, MVSS 302
 - Facile à découper au moyen d'une lame ou d'un cutter et à scier au moyen d'une scie à ruban
 - Résistant au vieillissement et à des températures comprises entre -30 et +90 °C

Application Pour l'habillage de cabines, de salles des machines, d'encoffrements, de cabines téléphoniques ou pour tous les endroits nécessitant un revêtement robuste et décoratif

Pose La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et de poussière
En cas d'application sur une surface rêche ou poreuse (comme le bois ou la pierre), il est conseillé de préalablement enduire celle-ci de colle de contact TEROKAL-2444 (environ 300 g/m²)
Pour une bonne adhérence, un tassement et un roulage minutieux sont nécessaires
Ne pas poser les panneaux à des températures inférieures à 10 °C
Voir également les instructions de traitement séparées pour les produits auto-adhésifs

Dimensions Panneaux de 2000 x 1000 mm
Pour les poids et épaisseurs, cf. tableau ci-dessus
Découpes sur mesure disponibles

VALEUR D'ABSORPTION

Matériau absorbant : ABSORBEL S 25 AF

Mesuré selon la norme : DIN 52215

