

## ABSORPTIE

### ABSORBEL S 25 AF - geluidsabsorberend schuim met geperforeerde deklaag



ABSORBEL	Dikte	Gewicht
S 25 AF	25 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>

**Productomschrijving** Absorbel S 25 AF is een zelfklevend opencellig polyurethaanschuim met zware geperforeerde deklaag. Absorbel S 25 AF is antracietkleurig of wit, heeft een fraaie afwerking en is geschikt voor binnentoepassing.

- Eigenschappen**
- Zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen
  - Geperforeerde deklaag beïnvloedt de absorptie-eigenschappen nauwelijks
  - Vlamdovend volgens DIN 53438, MVSS 302
  - Gemakkelijk te snijden met een (stanley)mes of zagen met een lintzaag
  - Bestendig tegen veroudering en temperaturen van -30 tot +90 °C

**Toepassing** Het bekleden van cabines, machinekamers, omkastingen, telefoonkappen en waar een sterke en fraaie deklaag vereist is.

**Verwerking** Ondergrond dient schoon, droog, stof en vetvrij te zijn. Een ruwe of poreuze ondergrond (b.v. hout, steen) adviseren wij voor te strijken met TEROKAL 2444 contactlijm (ca. 300 g/m<sup>2</sup>). Goede hechting wordt verkregen door zorgvuldig aandrukken en aanrollen. Platen niet verwerken bij temperaturen onder 10 °C. Zie verder separate verwerkingsinstructies van zelfklevende producten.

**Afmetingen** Platen van 2000 x 1000 mm. Gewicht en dikte zie bovenstaande tabel. Op maat gestanste delen leverbaar.

## ABSORPTIEWAARDE

Absorptiemateriaal : ABSORBEL S 25 AF

Gemeten volgens : DIN 52215

