

ONTDREUNING

SONIVIBRO BF – zelfklevende zwarte bitumen ontdreuningsfolie



| Sonivibro BF | Dikte | Gewicht |
|--------------|--------|-----------------------|
| BF 3 | 1,5 mm | 3,0 kg/m ² |
| BF 4,2 | 2,0 mm | 4,2 kg/m ² |
| BF 5 | 2,6 mm | 5,0 kg/m ² |
| BF 6 | 3,1 mm | 6,0 kg/m ² |
| BF 8 | 4,1 mm | 8,0 kg/m ² |

Productomschrijving Sonivibro BF is een zelfklevende flexibele bitumen ontdreuningsfolie bestaande uit bitumen, plastics, elastomeren en vulstoffen met zwarte PE deklaag. Sonivibro BF heeft een zwarte kleur.

Eigenschappen

- Goede ontdreunende werking van staal- en aluminiumplaat
- Gemakkelijk te snijden met een (stanley)mes, te knippen met een schaar of te stansen
- Vlamdovend volgens UNI ISO 3795 ≤ 20 mm/min
- Densiteit 1,8 - 2,0 g/cc
- Tolerantie 10%
- Verwerking bij temperatuur 20 à 25 °C
- Temperatuurbestendig -20 tot 80 °C max. 4 uur
- Zelfklever Oplossing vrije gemodificeerde acrylaat met wit schutvel

Toepassing Automobieliindustrie, industriële voertuigen, omkastingen, luchtkanalen, garagedeuren, scheepsbouw, cabinebouw, machinebouwen gevelbeplating, scheidingswanden, huishoudelijke apparaten, liftcabines, stalen tanks, wasbakken, baden.

Verwerking Ondergrond dient glad, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn (geen ontvetter met zeepoplosmiddelen). Poreuze en zuigende ondergronden voorstrijken met TEROKAL-2444. Diverse lakken en verven bevatten siliconen of ander kleefstof aantastende bestanddelen welke de werking van de zelfklever kunnen verminderen. Materiaal voor gebruik op een temperatuur van ca. 20 – 40 °C brengen, zodat het beter hecht op de ondergrond. De eindhechting bij verwerking is afhankelijk van de aandrukkracht op de ondergrond. Goede hechting wordt verkregen door zorgvuldig aandrukken en aanrollen. Verwerking boven het hoofd: de Sonivibro BF mechanisch zekeren en wij adviseren vooraf een test uit te voeren. Zie verder separate verwerkingsinstructies van zelfklevende producten.

Afmetingen platen van 1040 x 1020 mm
Gewichten en dikten zie bovenstaande tabel
Op maat gestanste delen leverbaar

Opslag Bij temperatuur van 10-35 °C is max. opslagtermijn ca. 6 maanden

VERLIESFACTOR

Ontdreuningsmateriaal
Ondergrond
Gemeten volgens

SONIVIBRO BF
staalplaat 1 mm
DIN 53440

