

## NICHTBRENNBARE BRANDSCHUTZDÄMMUNG



- Bestens geeignet für Wand- und Deckendurchführungen in Flucht- und Rettungswegen
- Brandschutz: Schmelzpunkt > 1000 °C
- Komplettes Sortiment in praktischen Größen erhältlich
- Entsprechend der brandschutztechnischen Anforderungen nach MLAR

### Technische Daten - Armaprotect A1

2-teilige Rohrschalen aus aufgeschäumtem Dämmmaterial mit keramischen Bindern auf anorganischer Basis, bestehend aus den 2-Komponenten Siliziumoxid und Aluminiumoxid. Der Dämmstoff ist mit Aluminiumfolie ummantelt und wird mit Alu-Klebeband dampfdiffusionsdicht verklebt. Kurzbeschreibung

Dämmung: geschäumt, keramische Binder auf anorganischer Basis, bestehend aus den 2-Komponenten Siliziumoxid und Aluminiumoxid. Ummantelung: Aluminiumfolie, Dicke 50 µm. Materialtyp

Farbe

Brandschutz von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken gemäß den Erleichterungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) für nichtbrennbare Rohre bis zu einem Außendurchmesser von 160 mm und Kunststoffrohre bis 32 mm Außendurchmesser Anwendungen

Zur Verarbeitung von Armaprotect A1 Brandwand- und Branddeckendurchführung wird die nichtbrennbare Klebepaste Armaprotect A1 verwendet. Montage

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf- zeugnis*1		Besondere Hinweise			
Brandverhalten							
Baustoffklasse	Nichtbrennbar A1	D 3215	0	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach DIN EN ISO 1182 DIN EN ISO 1716			
Sonstige technische l	Sonstige technische Eigenschaften						
Dichte	350 kg/m³						
Rohrabmessungen	Nichtbrennbare Rohre $\leq$ 168 mm Außendurchmesser, Kunststoffrohre bis $\leq$ 32 mm Außendurchmesser						
Schmelzpunkt	> 1000 °C	D 3158	0/●	Prüfung nach DIN 4102-17			

<sup>1.</sup> Bei Temperaturen unter 0 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstähle dämmen. Zur Gewahrleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Enige Külmittel Konnen Austritstenperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

<sup>\*1</sup> Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden

<sup>\*2 •:</sup> Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden

# Armaprotect A1 Brandschutzsystem



Länge 0,3 m, Inklusive Aluminiumfolie

20,0 mm  Dämmschichtdicke			<b>30,0 mm</b> Dämmschichtdicke		
Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Stück/Karton	Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Stück/Karton
PRO20006-A1 •	50	1	-	-	-
PRO20008-A1 •	50	1	-	-	-
PRO20010-A1 •	54	1	-	-	-
PRO20012-A1 •	54	1	-	-	-
PRO20015-A1 •	57	1	-	-	-
PRO20018-A1 •	60	1	-	-	-
PRO20021-A1 •	64	1	PRO30021-A1 •	84	1
PRO20027-A1 ●	70	1	PRO30027-A1 ●	90	1
PRO20033-A1 •	77	1	PRO30033-A1 •	97	1
PRO20042-A1 •	84	1	PRO30042-A1 ●	104	1
PRO20048-A1 •	90	1	PRO30048-A1 ●	110	1
PRO20054-A1 •	96	1	PRO30054-A1 ●	117	1
PRO20060-A1 •	102	1	PRO30060-A1 ●	122	1
PRO20064-A1 •	106	1	PRO30064-A1 •	127	1
PRO20076-A1 ●	118	1	PRO30076-A1 ●	138	1
PRO20089-A1 •	131	1	PRO30089-A1 ●	151	1
PRO20102-A1 •	144	1	PRO30102-A1 ●	165	1
PRO20108-A1 •	150	1	PRO30108-A1 ●	171	1
PRO20114-A1 •	157	1	PRO30114-A1 •	177	1
-	-	-	PRO30133-A1 •	196	1
-	-	-	PRO30139-A1 •	202	1
-	-	-	PRO30154-A1 •		1
-	-	-	PRO30160-A1 •	223	1
-	-	-	PRO30168-A1 ● <sup>1</sup>	231	1

<sup>•</sup> Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

## Armaprotect A1 nicht brennbare Klebepaste



Klebepaste im Schlauchbeutel zur Montage der Armaprotect A1 Brandwand-/Branddeckendurchführung.

Bestell-Nr.	Stück/Karton	kg/Einheit
ADHPR •	6	1 kg

Bemerkung Haltbarkeit: 12 Monate frostgeschützt.

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

# Armaprotect A1 Band selbstklebend



Material: Aluminium

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton
OKF-TAPE50100	50,0	100	0.05	6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erfüllt Paragraph 4.2 MLAR nicht. In Einzelfällen Zulassung erforderlich.

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 ◆ 48153 Münster ◆ Deutschland
Tel +49 (0) 251 / 76 03-0 ◆ Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com ◆ info.de@armacell.com



