

ProRox® WM 967^{SC}

ProRox WM 967^{SC} är en obrännbar stenullsmatta som är försedd på ena sidan med ett galvaniserat trådnät. Användning vid termisk isolering av rörledningar, pannor, ugnar, rökgaskanaler, expansionskärl, behållare mm.



Produktegenskaper

	Prestanda												Normer
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	
Värmekonduktivitet	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193	EN 12667
Högsta användningstemperatur		660 °C											EN 14706
Brandreaktion		Euroclass A1											EN 13501-1
Nominell densitet		100 kg/m ³											EN 1602
Korrosionsbeständig		Sparbara mangder vattenlösliga kloridjoner: ≤ 10 ppm											EN 13468
Vattenabsorbtion		≤ 1 kg/m ²											EN 1609
Ånggenomsläpplighet		μ = 1											EN 14303
EN 14303 Benämningkod*		MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10											EN 14303

* Tjockleksklass anges vid en belastning 50 Pa

Överensstämmelse

ProRox WM 967^{SC} nätmatta uppfyller de internationella kraven i standarder som EN14303.

Eftersom ROCKWOOL inte har något övergripande ansvar för isoleringsutförandet, personalens kompetens, tillbehörsmaterial eller användningsförhållanden lämnar inte ROCKWOOL någon garanti på prestanda eller resultat för någon installation som innehåller ROCKWOOL-produkter. ROCKWOOLs totala ansvar och tillgängliga ersättningar begränsas till de allmänna försäljningsvillkoren. Denna garanti ersätter samtliga garantier och villkor, uttryckta eller underförstådda, inkluderat garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. ROCKWOOL Technical Insulation förbehåller sig rätten att när som helst göra nödvändiga produktförändringar. Tekniska specifikationer kan därmed ändras.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® och ProRox® är registrerade varumärken som tillhör ROCKWOOL International A/S och får inte användas utan föregående skriftligt medgivande.