

# Glasroc F 15 mm

Glasroc F wordt toegepast in de binnenafbouw voor het maken van zeer brandwerende wanden en plafonds. Tevens geschikt voor het brandveilig beschermen van de hoofdconstructie.

## Voordelen

- onbrandbaar, brandklasse A1
- zeer brandveilig
- glad en vlak oppervlak
- dankzij toevoeging van siliconen in de kern, toepasbaar in een tijdelijk open bouw situatie



## Beschrijving

	Glasroc F zijn onbrandbare, glasvliesversterkte gipsplaten, die zorgen voor een zeer hoge bijdrage in de brandwerendheid.
<b>Kleur van de plaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzijde: wit</li> <li>• Rugzijde: wit</li> </ul>

## Technische data


Normering		
<b>Type</b>	NEN EN 15283-1:2009	gipsplaat versterkt met glasvliesmat type GM-F-H1 <b>GM:</b> gipsplaat versterkt met glasvliesmatten <b>F:</b> gipsplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen <b>H1:</b> gipsplaat met vertraagde wateropname: gemiddelde wateropname max. 5%
<b>Reactie bij brand</b>	NEN EN 13501-1:2010	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

04/09/2019

**Glasroc F 15 mm****Vorm, afmetingen en stapeling**

Plaattype	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Stapeling
<b>Glasroc F VK</b>		15	1200	2400	32
			1200	3000	32
<b>Tolerantie</b>	NEN EN 15283-1:2009	+0,9/-0,5	+0/-3	+0/-3	

\* De kopse kanten van de AK-platen zijn gesneden (SK).

**Gewicht**

<b>Oppervlaktegewicht (Streefwaarde)</b>	dikte 15 mm	12,80	kg/m <sup>2</sup>
			kg/m <sup>2</sup>

**Sterkte**

Breuksterkte	NEN EN 15283-1:2009	Dikte (mm)	Langs (N)	Dwars (N)
		15	≥ 645	≥ 252

**Thermische eigenschappen**

<b>Thermische geleidbaarheid λ</b>	NEN EN 15283-1:2009	0,30	W/(m.K)
------------------------------------	---------------------	------	---------

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

04/09/2019

## Glasroc F 15 mm

### Bijkomende informatie

#### Voorzorgmaatregelen

niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C

- Glasroc F platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- Bij kokervormige staalbekleding worden de platen onderling bevestigd met Glasroc F schroeven of nieten
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller Vario en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.