

# ProRox® GR 903



ProRox GR 903 is een steenwolgranulaat zonder additieven.

## Toepassing

Het granulaat is uitermate geschikt voor de thermische isolatie van bijvoorbeeld coldbox- en gasscheidingsinstallaties.

## Producteigenschappen

		Prestatie						Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt (Stopdichtheid 100 - 200 kg/m <sup>3</sup> )	T <sub>m</sub> (°C)	-180	-140	-100	-60	-20	20	EN 12667
	λ (W/mK)	0,015	0,018	0,022	0,027	0,033	0,039	
AS-kwaliteit	Chloridegehalte < 10 ppm						EN 13468	
Reactie bij brand	Euroklasse A1						EN 13501-1	

## Technische Goedkeuring

ROCKWOOL Granulaatwol voldoet aan AGI Q 118 Insulation work for refrigeration on industrial installations; air separation plants.

Aangezien ROCKWOOL geen controle heeft over het isolatieontwerp en vakmanschap, gebruik van aanvullende materialen of toepassingsomstandigheden, kan ROCKWOOL de prestaties of het resultaat van een installatie die producten van ROCKWOOL bevat niet garanderen. De algemene aansprakelijkheden en beschikbare oplossingen zijn beperkt tot de algemene verkoopvoorwaarden. Deze garantie vervangt alle andere garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. ROCKWOOL Technical Insulation behoudt zich het recht voor tot aanpassing van het product op ieder gewenst moment. Technische specificaties zijn daarom aan veranderingen onderhevig.