

ProRox SL 950

Productbeschrijving

ProRox SL 950 is een stevige, vormvaste steenwolplaat.

Toepassing

ProRox SL 950 is speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van kolommen en vaten die worden blootgesteld aan hoge temperaturen.

Producteigenschappen

	Prestatie												Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	° (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,073	0,084	0,097	0,112	0,144	0,185	0,203	
Maximum Service Temperature	640 °C Bij aluminiumfolie de gebruikstemperatuur hiervan beperken tot 80 °C												EN 14706
Reactie bij brand	Euroklasse A1												EN 13501-1
Densiteit (nominaal)	80 kg/m ³												EN 1602
AS-kwaliteit	Chloridegehalte CL10 (≤ 10 ppm)												EN13468
Waterabsorptie	< 1 kg/m ²												EN 1609
Dampdiffusieweerstandsfactor	μ = 1												EN 14303
	Sd > 200 m (indien aluminiumfolie bekleed)												EN 12086
Designation code	MW EN 14303-T4(T3 als t<60)-ST(+)-640-WS1-CL10												EN 14303
	MW EN 14303-T4(T3 als t<60)-ST(+)-640-WS1-MV2-CL10 (voor aluminiumfolie aan buitenzijde)												

