

**Materiaal**

Drager: 2 polypropreen spinvliezen  
Tussenlaag: High Breathable Film

**Gewicht**

Ca. 140 g/m<sup>2</sup>

**Kenmerken**

Waterkerend W1  
Dampopen

**Rek bij breuk (12311-1)**

Lengte: 65%  
Breedte: 105%

**Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)**

Sd: 0,04m

**Brandklasse (EN13501-1)**

Brandklasse E

**Temperatuurbestendigheid**

-40°C | +80°C

**Buitenexpositie**

Max. 3 maand volgens fabrikant  
(onbeschermd)

**Rapporten**

CE Gecertificeerd

**Toepassing**

Dak (vanaf 25°) en Wand

**Afmeting**

1,50m x 50m<sup>1</sup>  
2,75m x 50m<sup>1</sup> (Niet in plus-uitvoering)  
3,00m x 50m<sup>1</sup> (Niet in plus-uitvoering)  
Andere afmetingen op aanvraag

**Verpakking**

Per rol, 30 rollen per pallet

**Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte 330 N/50mm  
Breedte 220 N/50 mm

**EAN Code**

8720094450551

- 1.50 x 50m  
8720094450537
- 2.75 x 50m  
8720094450599
- 3.00 x 50m  
8720094450322
- 1.50 x 50m (Plus)

**MorgoVent 150**

MorgoVent 150\* is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 140 gram per vierkante meter. MorgoVent 150 heeft een sd-waarde van 0,04 meter en staat garant voor uitstekende bescherming van daken en wanden.

*\* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.*

[Verwerkingsvoorschriften](#)

[Brochure](#)



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen  
Tel : +31 (0) 575 511 508

[www.morgofolietechniek.nl](http://www.morgofolietechniek.nl)  
[info@morgofolietechniek.nl](mailto:info@morgofolietechniek.nl)