

ORYX® Silicone FR

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Version 1.0, 14/03/2016 (French)

DESCRIPTION	ORYX® Silicone FR est un mastic silicone neutre, résistant au feu et durcissant, destiné à des situations requérant un colmatage flexible résistant au feu.
APPLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> - Joints de construction dans des séparations résistant au feu comme des parois et planchers - Applications vitrées, notamment les murs-rideaux - Autour de tuyaux en métal et autres petits passages - Parachèvement de grilles résistant au feu, de garnitures expansives, etc.
PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES	<p>Voici quelques caractéristiques d'ORYX® Silicone FR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Résistance au feu jusqu'à quatre heures - Maintien des performances acoustiques de la séparation - Flexibilité : mouvement jusqu'à 25% dans des conditions de service constantes - Produit testé par un organisme indépendant vis-à-vis des exigences de la norme EN 1366-4:2006 dans des joints jusqu'à 40 mm de large et de la norme EN 1366-3:2009 pour des tuyaux en métal et des faisceaux de câbles - Excellente adhérence sur la plupart des supports, y compris les matières poreuses, sans couche primaire - Bonne durabilité - Marquage CE apposé
CONSEILS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> - Les surfaces à colmater doivent être propres, sèches et sans poussière - Mise en œuvre entre +5°C et +40°C - Parachever le mastic avec une spatule sèche dans les cinq minutes qui suivent son application - Un rapport largeur/profondeur de joint de 2:1 est recommandé - Stocker dans un endroit frais et sec, à une température entre +2°C et +30°C
RESTRICTIONS	L'utilisateur est responsable d'établir l'adéquation du produit. Il est conseillé de réaliser un échantillon d'essai avant utilisation. ORYX® Silicone FR ne convient pas pour une utilisation sous l'eau, comme dans des piscines ou aquariums, à des endroits où le produit peut entrer en contact avec de la nourriture ou dans du vitrage structurel.
SÉCURITÉ	<p>Voir la fiche de données de sécurité (FDS) pour de plus amples détails</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire, pendant au moins 5 minutes, et consulter un médecin - Éviter l'inhalation de vapeurs en assurant une bonne ventilation - Éviter le contact du mastic non durci avec la peau et les yeux - Irritant pour les yeux - Porter des vêtements de protection, des gants et une protection du visage adaptés - Appliquer les normes d'hygiène industrielle applicables - Ne pas avaler - Garder hors de la portée des enfants et des animaux

Vu que le produit est appliqué dans des conditions hors de notre contrôle, la responsabilité directe ou indirecte d'ORYX ne peut être engagée.