

ISOLATIE

BARYFLOOR - isolerend houten vloerpaneel



BARYFLOOR	Dikte	Gewicht
4 + 3,5 + 4	11,5 mm	12 kg/m ²
5 + 3,5 + 5	13,5 mm	13 kg/m ²
6 + 3,5 + 6	15,5 mm	14 kg/m ²
8 + 3,5 + 8	19,5 mm	16 kg/m ²
10 + 3,5 + 10	23,5 mm	18 kg/m ²
12 + 3,5 + 12	27,5 mm	20 kg/m ²
4 + 6 + 4	14 mm	18 kg/m ²
5 + 6 + 5	16 mm	19 kg/m ²
6 + 6 + 6	18 mm	20 kg/m ²
8 + 6 + 8	22 mm	22 kg/m ²
10 + 6 + 10	26 mm	24 kg/m ²
12 + 6 + 12	30 mm	26 kg/m ²

Productomschrijving Baryfloor is een sandwichpaneel opgebouwd uit:

- Meerlaags watervast verlijmd Multiplex Okumé, kwaliteit B/BB wbp verlijmd
 - BARYFOL geluidsisolerende kunststof mat met aan twee zijden jute rug van 8, resp. 14 kg/m²
 - Meerlaags watervast verlijmd Multiplex Okumé, kwaliteit B/BB wbp verlijmd.
- Zowel het Multiplex als de zware massamat kunnen desgewenst variëren in gewicht.

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolerende waarde, uitstekende fysische eigenschappen, gemakkelijk te zagen, snelle montage, pvc-vrij product
- Het Multiplex Okumé heeft de volgende gegevens:
 - Verlijming : exterieur kwaliteit
 - Densiteit : 400/500 kg/m³
 - Buigsterkte : 40 MPA
 - Treksterkte : 30 MPA
 - E-modulus : 4000 MPA
- Het eindproduct is een mooie vlakke plaat

Toepassing

Woningbouw
Theaterbouw
Kantoorbouw
Autobusbouw
Jachtbouw
Omkastingen

Verwerking

De verwerking van BARYFLOOR is te vergelijken met de verwerking van houten panelen; BARYFLOOR panelen zijn te zagen, te spijkeren, te schroeven en te verlijmen.

Afmetingen

Standaardpanelen van 2.500 x 1.250 mm
Andere afmetingen zijn leverbaar, ook gegroefd leverbaar + veren

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

GELUIDSISOLATIECURVE (R)

Isolatiemateriaal
Gemeten volgens

BARYFLOOR
DIN 52210

