

DERBISEAL S

Gemodificeerde bitumineuze snelhechtende pasta

Beschrijving

- ▶ DERBISEAL S is een gemodificeerde bitumineuze snelhechtende pasta voor het verkleven van diverse isolatiematerialen en de overlappingsen van een waterdichtingsmembraan.

Voordelen

- ▶ Uitstekende hechting van diverse isolatiematerialen door een selecte samenstelling van bitumen en polymeren
- ▶ Eén product volstaat voor zowel het verkleven van isolatie en de overlappingsen van een waterdichtingsmembraan
- ▶ Gebruiksklaar product
- ▶ 100% vlamvrij werken
- ▶ Geen doorboringen van de staalplaat (geen schroefpunten zichtbaar aan de binnenzijde).



Plaatsing

- Verbruik :
- Verkleving van compatibele isolatieplaten :
Minimum verbruik van 750 g/m² in de centrale zone tot 1250 g/m² in rand- en hoekzones.
 - Met strepen : 150 g/lm (± 30 mm breed en ± 4 mm. dik).
Minimaal 5 strepen/meter.
 - Met contactpunten : ± 150 g per punt. Minimaal 5 punten/paneel (1 bij elke hoek en 1 centraal).
 - DERBIGUM overlappingsen :
 - Voor de langsnaden 2 strepen, of 300 g/lm
 - Voor kopse naden 3 strepen, of 450 g/lm
 - Breedte van de streep ± 30 mm ; dikte van de streep ± 4 mm
- Toebehoren :
- truweel
 - handpistool K2 en drukpistool MASTIC GUN K4
 - wormpomp K15
- Verwerkingstemperatuur : van 5 tot 35°C
- Reiniging : DERBICLEAN NT

Verpakking

- Bus van : 12 kg / 25 kg / 30 kg (speciaal voor wormpomp K15)
- Worst van : 1,5 kg / 3 kg

Technische informatie

- Dichtheid : 1,1 kg/l
- Niet vluchtig residu : 85 %
- Vlampunt cc : ≥ 23 °C

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.BE



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Hoe aanbrengen?

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond



A



- Breng DERBISEAL S aan op een zuivere, droge en vetvrije ondergrond.
- Op poreuze ondergronden eerst DERBIPRIMER (S, GC of E) aanbrengen.

B/ Gebruik DERBISEAL S voor het verkleven van isolatiepanelen

B



- Met een gepaste spuitmond wordt DERBISEAL S streepsgewijs aangebracht met een handpomp K2, een pneumatische pomp K4 of met een wormpomp K15. DERBISEAL S kan ook puntsgewijs met een troffel geplaatst worden.
- Op staalplaat (*): in functie van de staaldakgeometrie, breng in het centraal gedeelte van het dak op elke golf één lijmspoor aan, en twee lijmstroken bij de dakrand en in de hoeken. De lengte richting van de isolatiepanelen dient haaks te staan op golven.
- Op continu vlakken(*), zoals oude bitumineuze membranen, onderlagen of dampschermen: DERBISEAL S kan in lijmstroken op de ondergrond aangebracht worden, of puntsgewijs op de onderkant van elk isolatiepaneel.
- Druk de isolatiepanelen goed aan in de aangebrachte DERBISEAL S. Plaats de panelen strak tegen elkaar en verspringend voor de beste stabiliteit. Een extra ballast kan nodig zijn bij de rand van het dak.

C/ Gebruik DERBISEAL S voor het afdichten van DERBIGUM overlappen

C



- Het vuurvrij afdichten van DERBIGUM overlappen (12 cm langs en 15 cm aan de top) kan met DERBISEAL S uitgevoerd worden. Het volledig vuurvrij afdichten van daken vergt een specifieke opleiding. Neem voor meer informatie contact op met de technische afdeling van DERBIGUM. Volg een 'vuurvrij plaatsen' opleiding in het DERBIGUM Training Center.
- DERBISEAL S wordt gebruikt op :
 - zink
 - staaldak
 - oude bitumineuze membranen
 - DERBICOAT als onderlaag of dampscherm.

