

ONTDREUNING

BARYVIBRO V607 GF- 2-componenten ontdreuningscompound



BARYVIBRO	Kleur	Verpakking
V607 GF	Beige	4,5 en 9 kg
GF= vergietbaar		

Productomschrijving Baryvibro V607 GF is een 2-componenten vergietbare ontdreuningscompound op polyurethaanbasis. Baryvibro V607 GF is een afdichtings-, anticorrosiemiddel en lijm. Verharding ontstaat door een chemische reactie. Het materiaal bevat geen oplosmiddelen. Baryvibro V607 GF kan niet verdund worden met enig oplosmiddel. Baryvibro V607 GF heeft een beige kleur.

Eigenschappen

- Goede demping bij een temperatuur van (éénlaagsysteem) 0-40 °C
- Verbruik per mm laagdikte 1,4 kg/m²
- Totaal aan vaste stof 100 %
- Mengverhouding 8:1
- Stofdroog (20 °C) 5 uur
- Droogtijd 48 uur
- Intervaltijd 30 min / 7 dagen
- Bestand tegen: water, pekkel, diesel, benzine, olie, antivries, batterijzuur, koude, ontvetters en verdunde logen

Toepassing Jacht- en scheepsbouw, omkastingen en voor het egaliseren van vloeren

Verwerking De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Tijdens de verwerking is het aan te raden (wegwerp)handschoenen te dragen, daar het materiaal na droging zeer moeilijk van de huid is te verwijderen. Baryvibro V607 GF niet verwerken bij temperaturen onder 15 °C. Goede hechting aan standaard primer systemen; staalconstructies: zandstralen: Sa 1/2, schuren: St3 (SIS standaard). Beide componenten A en B zijn in juiste mengverhouding verpakt en dienen intensief met elkaar vermengd te worden; eventueel met behulp van een in de boormachine geplaatste vermenger. Niet goed vermengd materiaal zal niet uitharden. Het A component moet voor gebruik goed worden geroerd. Gereedschap e.d. onmiddellijk na gebruik reinigen met tri, thinner of ander oplosmiddel. Baryvibro V607 GF is overschilderbaar (wel voorzien van hechtprimer). Tijdens verhardingsproces mag Baryvibro V607 GF niet met water in aanraking komen.

Opslag Houd de blikken zeer goed gesloten en beschermd tegen vocht. Bij temperatuur van 10-25 °C is max. opslagtermijn 6 maanden.

VERLIESFACTOR

Ontdreuningsmateriaal BARYVIBRO V607 GF
Ondergrond staalplaat 1 mm
Frequentie 200 Hz
Gemeten volgens DIN 53440

