

Materiaal

Drager: twee lagen speciaal
Nonwoven (Hindered amine light
stabilizers)
Tussenlaag: high breathable film

Gewicht

Ca. 120 g/m²

Kenmerken

Waterkerend W1
Dampopen
Dubbel kleeflaag

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 35%
Breedte: 25%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,15m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse E

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +120°C

Buitenexpositie

Max. 9 maanden (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Nederland: I.v.m. vereiste brandklasse in Bouwbesluit, voor gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 10mm en maximaal 10 procent per m² van de totale gevel met uitzondering van open houten gevels.

België: Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 20mm en maximaal 20 % per m² van de totale gevel.

Afmeting

1,50m x 50m¹

Verpakking

per rol, 30 rollen per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 320N/50mm
Breedte: 210N/50mm

MorgoFassade Slim Plus

MorgoFassade Slim Plus is een zeer sterke UV-stabiele gevelfolie, voorzien van dubbele kleeflaag, voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 20mm en 20 procent per m² van de totale gevel in België. In verband met de opgenomen brandklasse in het Bouwbesluit in Nederland voor gedeeltelijk open gevels van 10mm en 10 procent per m² van de totale gevel, met uitzondering van open houten gevels. De folie weegt circa 120 gram per m² en is UV-stabiel, waterkerend, dampopen en voorzien van dubbel kleeflaag..

[Verwerkingsvoorschriften](#)

[Brochure](#)

Postadres:
Postbus 4088
7200 AH Zutphen

Bezoekadres:
Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen

Contactgegevens:
T. +31(0)575-511508
E. info@morgofolietechniek.com